

Renk	Kırmızı
Temel	Asetoksi-Oxim
Uygulama sıcaklığı	+5°C ila +35°C
Yoğunluk	1,08 gr/ml
Kabuk bağlama süresi (23°C/%55 RF)	CA. 10 dakika
Raf Ömrü (+5°C ile +25°C arası)	12 ay
Aushärtengeschwindigkeit	3 mm/24 saat
Kürlenmeden sonra sıcaklık direnci	-60°C ila +300°C
Mekanik özellikler (2 mm film)	
e Modülü	0,5 MPa
Sahil Sertlik A (3 sn) (DIN 53505)	30
Çekme Mukavemeti (DIN 53504)	2,1MPa
Kopma uzaması (DIN 53504)	300 %
Ürün Tanım	
MD SIL, oda sıcaklığında vulkanize olan, yüksek kaliteli, tek bileşenli bir silikon dolgudur. Geniş bir uygulama yelpazesinde soğuğa, ısıya ve eskimeye karşı mükemmel direnç.	
Ürün özellikler	
- Optimum dolu sertleşme hız - Mükemmel soğuğa, ısıya ve eskimeye karşı dayanıklılık - Kullanımda ekonomik - Basit kullanım - Renkte mevcuttur (siyah, alüminyum, şeffaf ve kırmızı)	
Değerler ortalamadır. Bunlar yalnızca bilginiz içindir, ancak hiçbir garanti vermez.	

Talimatlar

Yüzeyler temiz, kuru ve sağlam olmalıdır. Gerekirse astar kullanın uygulamadan önce yapışma testleri önerilir.

Alanları başvuru

- Otomotiv ve motosiklet endüstrisi (düz jant kapağı, şanzıman, far, arka lambalar, kapı kaplamaları, ön camlar vb. için)
- Buzdolabı endüstrisi
- Gemi yapımı endüstri
- Karavan inşaatı
- Evin birçok alanı
- Traktör bina
- Otomotiv ve elektrik endüstri
- Türbinler ve nükleer enerji santralleri
- Makine mühendisliği ve şanzıman imalatı
- Gıda endüstrisi
- madencilik
- Kimya ve petrokimya endüstrisi
- Gaz, su ve elektrik istasyonları vb.

RoHS uyumlu

Ambalajlama

12 kartuş á 300 ml

Ürün numarası

MSI.R.K300

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülrich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de

The information in this product has been compiled to the best of our knowledge and is intended purely for information purposes. No claims can be inferred therefrom. Before use, thorough experiments should be carried out. Our brochure represents a basis. Responsibility for possible measures to protect property and persons lies with the user. Safety data sheets on the required standard are available for all products on request.