



Technical data sheet

MD PIPE THREAD

MD MRG.675.577

orta kuvvet | son derece viskoz | çıkarılabilir | DVGW sürümü
NSF Kayıt No. NF154174 Kategori Kodu: S6

Temel	Metakrilatester
Renk	sarı
Koku	tipik
Viskozite (25°C)	24.000-70.000 mPa.s
Yoğunluk (25°C)	1,05 gr/cm ³
Sıcaklık direnci	-55°C ila +150°C
Maks. Boşluk doldurma	0,50 mm
Kilitleme Torku Ayrılma: M LB (DIN EN ISO 10964)	18-22 nm
Kesme mukavemeti (DIN 54452)	6-13 N/mm ²
Kürleşme süresi yönetimi	15-30 dk.
Kürlenme süresi-fonksiyonel	1-3 saat
Nihai tedavi	12 saat
Raf ömrü	24 Mt.
Maks. iplik	80
Sabit sınıf (DIN 30661)	2
Alevlenme noktası	>100°C

Değerler ortalama değerlerdir. Yalnızca bilgi amaçlıdır, ancak hiçbir garanti vermezler.

Özellikler boru dışı

- Kenevir, PTFE ve katı contaların yerini alır
- Parçalar montajdan hemen sonra hizalanabilir
- Yüksek kaliteli mühür
- Korozyona karşı ek koruma

DIN-DVGW-NG-5146BU0369, DIN EN 751-1 Sınıf H'ye göre. 2018 DVGW TRGI'ye göre gaz tesisatında kullanılmasına izin verilmez.

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülrich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de

The information in this product has been compiled to the best of our knowledge and is intended purely for information purposes. No claims can be inferred therefrom. Before use, thorough experiments should be carried out. Our brochure represents a basis. Responsibility for possible measures to protect property and persons lies with the user. Safety data sheets on the required standard are available for all products on request.



- Anaerobik yapıştırıcı, hava altında metalle temas ettiğinde sertleşen tek bileşenli bir yapıştırıcıdır.
- Anaerobik yapıştırıcı vidaları yapıştırır, mühürler ve korur, bağlar, yapıştırır, vida dışı sızdırmazlığını sağlar, güvenli ve kalıcı.
- Anaerobik yapıştırıcı, ayırık pimler, kilitli rondelalar ve diskler gibi geleneksel bağlantı yöntemlerinin yerini alır.

Kullanılacak açıklama:

Birleştirilmesi gereken iki parçayı MARSTON CLEANER ile temizleyin. Yüzeylere yeterli miktarda yapıştırıcı sürülerek montajı yapılır. Malzeme yalnızca parçalar bağlandıktan sonra reaksiyona girdiğinden hemen montaj yapılmasına gerek yoktur. Anaerobik akışkan sentetik malzemeler metal-plastik kombinasyonları ile reaksiyona girmez, bu durumda bir aktivatör ile çalışmanız gerekir. Çeşitli sertlik ve viskoziteye sahip farklı tipler, bireysel uygulama durumunuzla tam bir koordinasyon sağlar ve yapıştırmanın başarısı için önemlidir. Kırleşme aktivatörlerle hızlandırılabilir.

RoHS Uysal

Ambalajlama	Ürün numarası
50 g'lık 10 tüp	MRG.675.T50
250 g'lık 6 tüp	MRG.675.T250
12 pompalı dağıtıcı á 15 g / ekran	MRG.675.P15
12 pompalı dağıtıcı á 50 g / görüntülemek	MRG.675.P50